



A8

Advanced Chemistry

ИНН 5032374921
info@a8-union.com

Силиконы серии SiloPlat

Силиконовые компаунды серии SiloPlat разработаны для изготовления форм в прототипировании и отвечают самым высоким требованиям в этой области. Силиконы SiloPlat показывают отличные показатели на разрыв и на удлинение, а минимальная усадка позволит Вам изготовить форму с высокой точностью.

Преимущества:

- ✧ Отличная текучесть и легкая переработка
- ✧ На основе платины, сертифицирован для пищевых продуктов
- ✧ Легкое извлечение
- ✧ Исключительные показатели прочности на разрыв
- ✧ Минимальная усадка
- ✧ Отличная термостойкость (от -60 до 200°C)

Технические характеристики отвержденного материала

Стандартные данные	Метод теста	Показатели
		RTV- 3840 A/B
Твердость	по Шору А	38±2
Соотношение	A:B	1:1
Цвет	/	Прозрачный
Время жизни	25 °С	60-70 мин
Отверждение	25 °С	8-12 часов
Вязкость	мПа*с	10000-15000
Прочность на разрыв	Н/мм	≥18
Предел прочности	МПа	≥5
Удлинение	%	≥350
Усадка	%	≤0.1

Сроки годности:

12 месяцев с даты производства в сухом темном месте при температуре 25°C